Tamsūs Medienos Klijai “Titebond II Dark Wood Glue”



Tamsūs medienos klijai “Titebond II Dark Wood Glue” yra “Titebond II Premium” rudos (šokolado) spalvos versija.

Klijai “Titebond II Dark Wood Glue” turi stiprų pirminį lipnumą ir greitai džiūsta. Tokios savybės sutrumpina klijuojamos medienos suspaudimo laiką. Klijai sukuria sujungimą stipresnį už pačią medieną. Suformuoja ypatingai stiprų sujungimą ir yra puikiai šlifuojami.

Tamsūs klijai “ Titebond II Dark Wood Glue” padės visiems staliams pasiekti profesionaliai atrodančius rezultatus. Tai idealūs klijai tamsiai medienai, medienos plaušo plokštei, drožlių plokštei, odai, audiniui ir daugumai kitų akytų medžiagų. Tamsius Titebond klijus labai lengva naudoti. Jie yra netoksiški ir kol neišdžiūvę gerai nusivalo vandeniu.

Tinka radijo dažnio (R-F) ir karštos spaudos klijavimo sistemoms.

Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)

Produkto savybės

- Vieninteliai pirmaujantys vieno komponento klijai, kurie turi vandens atsparumo patvirtinimą ANSI Type II
- Puikiai tinka lauko ir vidaus darbams
- Puikiai šlifuojami
- Ypač stiprūs ir atsparūs vandeniui
- Nedaro įtakos sekančioms dangoms
- Tinka radijo dažnio (R-F) ir karštos spaudos klijavimo sistemoms
- Kol neišdžiūvę lengvai nusivalo vandeniu
- Ekologiškai saugūs – atitinka LOJ reikalavimus
- Netoksiški



Fizinės savybės

Produkto tipas: Skersinio ryšio polivinilo acetatas
Spalva: Šviesiai Ruda
Sausos plėvelės spalva: Ruda
Kietųjų dalelių: 48%
Klampumas: 4000 cps
Stiprumas: 3600 psi / 24,82 N/mm2 / 253.10 Kg/cm2 (sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21^{0}C)
pH: 3.0
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: < 4 g/l
Pliūpsnio temperatūra: > +93,3 °C
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro

Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +12,5^{0}C
Atviras laikas: 5 min. (21°C./50%RH)
Darbo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH)

Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:
Spygliuočiams: 7,0-10,5 kg/cm²; vidutinio kietumo medienai: 8,8-12,3 kg/cm²;
kietai medienai: 12,3-17,6 kg/cm².

Naudojimo metodai:
Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku.

Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskuskite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

Apribojimai:
Medienos klijai “Titebond II Dark Wood Glue” nėra skirti nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Nenaudokite, kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +12,5^{0}C. Netinka stambių atraminių konstrukcijų klijavimui. Produktas, dėl žemo pH, gali sukelti metalinių paviršių koroziją. Jei yra metalo korozijos rizika, prieš naudojant išbandykite mažai pastebimoje vietoje. Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir klijai atsistatys i pirminę būseną. Norint užtikrinti geriausią rezultatą klijuojant egzotišką ir sakingą medieną (Ipa, Tikas ir pan.), susisiekite su mūsų komandos technine pagalba – www.titebond.lt.

DĖMESIO: Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
3703	237ml	12vnt.
3704	473ml	12vnt.
3706	3,78l	2vnt.
3707	18,925l	24vnt./pal.
3708	208,18l	4vnt./pal.

