Titebond®

QUICK & THICK

Klijai įvairioms medžiagoms

Tegul pavadinimas jūsų nesuklaidina. Šie klijai sukurti medienai - juk tai „Titebond“. Tačiau jie taip pat klijuoja molio ir keramikos dirbinius, akmenį, stiklą, audinius ir kitas medžiagas!

Medienos darbams, namų remontui ir rankdarbiams!

- Stiprus pradinis sukibimas
- Užpildo mažus tarpus
- Itin tvirtas suklijavimas
- Išdžiūvę skaidrūs, dažomi
- Vertikaliems paviršiams
- Nuvalomi vandeniu

QUICK & THICK - NENUTEKA IR NELAŠA

Įprasti medienos klijai



2X greičiau
50% trumpesnis suspaudimas

3X tirštesni
Nenuteka, mažiau išsitepa

Skaidrūs
Išdžiūvę - nematoma siūlė

Elastingi
Atsparūs smūgiams

NAVAKO

Žygio g. 92, Vilnius · titebond.lt
+370 5 203 0444 · info@navako.lt

Fizikinės savybės (tipinės vertės)

Tipas: tiksotropiniai polivinilacetato klijai
Būsena: didelės klampos skystis
Spalva: balta
Išdžiūvusi plėvelė: skaidri
Sausųjų medžiagų kiekis: 60 %
Klampa: 36 500 cP
pH: 4,8

Apskaičiuotas LOJ kiekis: 2,4 g/l
Masė: 4,08 kg / 3,785 l (9,0 lb / JAV gal.)
Min. plėvelės susidarymo temperatūra*: apie +10 °C
Pliūpsnio temperatūra: > 93,3 °C
Užšaldymo / atšildymo stabilumas: iki 2 ciklų
Laikymo trukmė: 24 mėn. sandariai uždarius, +24 °C

* Minimali klijų, oro ir medžiagų temperatūra klijuojant, užtikrinanti tvirtą sukibimą.

Naudojimo rekomendacijos

Naudojimo temperatūra: aukštesnė nei +10 °C.
Atvirasis surinkimo laikas: 3-5 min. (+21 °C / 50 % sant. drėgnis).
Bendrasis surinkimo laikas: 10-15 min. (+21 °C / 50 % sant. drėgnis).
Minimalus klijų sluoksnis: apie 0,15 mm; išeiga apie 6,1 m^2/l.
Suspaudimo slėgis: kad paviršiai glaudžiai susiliestų. Minkštai medienai 0,69-1,03 MPa, vidutinio kietumo medienai 0,86-1,21 MPa, kietai medienai 1,21-1,72 MPa.
Tepimo būdai: tiksliai dozuojama buteliuku; galima tepti voleliu, mentele ar teptuku.
Valymas: šlapius klijus nuvalyti drėgna šluoste. Sausus likučius nugramdyti ir nušlifuoti.

Klijuotos jungties stipris · ASTM D905 · Kietoji klevo mediena

Temperatūra	Stipris, kg/cm^2	Suirimas medienoje, %
Kambario temperatūra	210,9	7
Per naktį +65,6 °C	45,7	0

Suirimas medienoje (%) - suklijuoto ploto dalis, kurioje bandymo metu lūžo pati mediena, o ne klijų jungtis.

Gaminio savybės

50 % trumpesnis laikymas suspaudus, 3X didesnė klampa nei įprastų PVA klijų
Medienai, molio ir keramikos dirbiniams, akmeniui, audiniams, stiklui bei daugumai rankdarbių medžiagų
Medienos darbams, namų remontui ir rankdarbiams
Užpildo nedidelius įtrūkius ir tarpus
Atsparūs apdailos priemonių poveikiui
Puikiai šlifuojami ant medienos; vidaus darbams
Nuvalomi vandeniu, netoksiški
Nedegūs, be nemalonaus kvapo; atitinka ASTM D4236

Naudojimo apribojimai

„Titebond QUICK & THICK“ nerekomenduojami lauke ar ten, kur tikėtinas drėgmės poveikis. Laukui naudokite „Titebond III Ultimate“ arba „Titebond II Premium“. Netinka konstrukcinėms ar apkrovas laikančioms jungtims. Bent vienas klijuojamas paviršius turi būti porėtas arba iš dalies porėtas. Netinka nuotraukoms, skalbiamiems dėvimiems gaminiams, metalams, plastikams ar gumai. Nenaudokite, jei oro, klijų ar medžiagų temperatūra žemesnė nei +10 °C. Užšalę klijai gali sutirštėti, nors savybės gali nepakisti; išmaišius turėtų atsikurti pradinė konsistencija. Prieš naudojimą perskaitykite SDL. Prieš beicuodami medieną, kruopščiai nušlifuokite klijuotą vietą. Laikykite kambario temperatūroje.

SAUGOTI NUO UŽŠALIMO. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

Užsakymo informacija

Kodas	Pakuotė	Vnt. dėžėje	Masė, kg	Dėžių ant padėklo
2403	237 ml buteliukas	12	3,29	160
2404	473 ml buteliukas	12	6,87	100

Svarbi pastaba: rekomendacijos dėl gaminio naudojimo grindžiamos bandymais, kuriuos laikome patikimais. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti gaminio naudojimo, nesuteikiama jokia aiškiai išreikšta ar numanoma garantija dėl naudojimo, su juo, tvarkymu ar turėjimu susijusių padarinių arba rezultatų, nesvarbu, ar laikomasi instrukcijų, ar teigiama, kad jų laikomasi. Gamintojas aiškiai atsisako atsakomybės už tai. Ši informacija nėra rekomendacija naudoti gaminį pažeidžiant galiojančius įstatymus ar patentus, taikomus medžiagoms arba jų naudojimui.

NAVAKO
Žygio g. 92, Vilnius · titebond.lt
+370 5 203 0444 · info@navako.lt