

100% SILIKONO SANDARIKLIS Vidaus ir Lauko Darbams (50 metų)

„Titebond® 100% Silikono Sandariklis“ yra universalus sandariklis idealiai tinkantis tiek vidaus, tiek išorės darbams. Tai RTV pramoninis silikonas pasižymintis puikiu sukibimu su daugeliu įprastų statybinių medžiagų, įskaitant vinilą, aliuminį, stiklą ir dažytus paviršius. Sandariklis suformuoja labai tvirtą ir lankstų sujungimą, kuris pasižymi puikiu atsparumu vandeniui. Visiškai sukietėjęs „Titebond“ 100% silikono sandariklis gali atlaikyti ekstremalias temperatūras. Pasižymi puikiomis antimikrobinėmis savybėmis ir puikiu atsparumu įtrūkimams. Su metais jis netaps trapus ir bus atsparus išblukimui ar pageltimui. Jis taip pat lengvai išsispaudžia esant žemesnei temperatūrai ir greitai džiūsta.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- RTV PRAMONINIS SILIKONAS;
- SKIRTAS NAUDOTI VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS;
- SUDARO VANDENIUI NEPRALAIDŲ IR ATSPARŲ PELĖSIUI SUJUNGIMĄ;
- NEBUS ĮTRUKIMŲ IR NETAPS TRAPIU;
- NEGELSTA;
- YPATINGAI GERAI SUKIMBA SU DAUGELIU STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ;
- PUIKIAI ATLAIKO EKSTREMALIŲ TEMPERATŪRŲ POKYČIUS;
- EKSPLOATACINĖ TEMPERATŪRA NUO -51°C iki +176°C;



Atitinka šiuos standartus:

- ASTM C920
- Federalinė JAV specifikacija TT-S-001543A ir TT-S-00230C
- FDA reglamentas 21-CFR-177.2600, skirtas netiesioginiam sąlyčiui su maistu (kai visiškai sutvirtėjo)
- NSF 51 sertifikuotas tiesioginiam sąlyčiui su maistu



100% SILICONE SEALANT

Fizinės savybės

Produkto tipas: Silikonas
Spalva: Baltas, Skaidrus
Kietųjų dalelių: 85%
Klampumas: 250,000 cps
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 36 g/L
Pliupsnio temperatūra: >93,3°C
Paslankumas: ± 25%
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės diametro: ~ 6mm - 9,5mm, 3mm - 19mm.
Pilnas sutvirtėjimas: 24val. (priklausomai nuo paviršiaus temperatūros ir santykinės oro drėgmės).



Naudojimas

Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +49°C
Eksplotavimo temperatūra: -51°C iki +176°C .
Darbo laikas (koregavimo): 15-20 min.
Paviršiaus paruošimas: Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų kurios gali trukdyti tinkamai hermetikui prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.
Siekiant užtikrinti, tvarkingas sandariklio linijas, naudokite apsaugines lipnias juostas. Lipniosios juostos turi būti pašalintos tol kol nesutvirtėjo sandariklis.
Naudojimas: „Titebond® 100% silikonas“ yra paruoštas naudoti. Silikono išspadimui naudokite profesionalius sandariklių išspaudėjus/pistoletus. Išspauskite sandariklį į angas, plyšius, tarpus ar skylės. Maksimaliai užpildykite jungties angą ir pakartokite, jei reikia. Jei jungties gylis didesnis kaip 1,3 cm papildomai naudokite plyšių užpildymo medžiagą.
Prieš pradedant darbą visapusiškai išbandykite sandariklio naudojimo tinkamumą ant jūsų paviršių.
Valymas: mineralinis spiritas arba lygiavertis tirpiklis. Naudojant mineralinį spiritą sekite tiekėjo atsargumo priemonės. Po darbo rankas plaukite su muilinu vandeniu.
Sukietėjusi sandariklį pašalinkite peiliu arba kitomis mechaninėmis priemonėmis.

APRIBOJIMAI:

Netepkite, jei per 12 valandų numatomas lietus. „Titebond“ 100 proc. Silikono sandariklis neturėtų būti dažomas nes dažų plėvelė nebus tokia tampri kaip silikonas - todėl dažai gali įtrūkti arba nusilupti.
„Titebond 100% Silicone“ nerekomenduojama naudoti ant natūralaus akmens, marmuro, kvarcito ar granito, nes tai gali sukelti paviršiaus spalvos pakitimus. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje žemesnėje nei +24°C. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.titebond.lt.

DĖMESIO: ATSARGIAI: AKIS, odą ir kvėpavimo takus dirginanti medžiaga. Sudėtyje yra acetoksi-silanai. Venkite patekimo į akis. Venkite kontakto su oda ir drabužiais. Po darbo kruopščiai nuplaukite rankas. Venkite įkvėpti garų. Naudokite su tinkama ventiliacija. **PIRMOJI PAGALBA:** Patekus į akis, praplaukite akis su vandeniu 15 minučių; kreipkitės į gydytoją. Susilietus su oda - nuplaukite odą muilu ir vandeniu. Nusivilkite užterštus drabužius ir avalynę. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Jei sunku kvėpuoti išeikite į gryną orą. Džiuvimo metu produktas išskiria acto rūgštį (kvapas panašus į actą). Norėdami gauti papildomos informacijos, žiūrėkite saugos duomenis Lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
2601 Baltas	300ml	12vnt.
2611 Skaidrus	300ml	12vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207