LYGUS MIŠINYS

TEPIMUI TEPTUKU

Sukurtas Nekonstrukciniams Įtrūkimams Užtaisyti

TITEPATCH™

Elastomerinis Užtaisymo Mišinys

Titebond® TitePatch™ Smooth Brush Grade
Lygus Elastomerinis Užtaisymo Mišinys Įtrūkimams
(kaip glaistas/hermetikas)

Vidaus ir Išorės Darbams / Dažomas / Puikus Sukibimas

Lygios teptukui pritaikytos formulės (darbui teptuku) elastomerinis mišinys TitePatch™ yra skirtas nekonstrukcinių įtrūkimų ir plyšių užtaisymui, užsandarinimui ir užpildymui ant betono, mūro, tinko ir kt. panašių paviršių. Dėl stipraus sukibimo ir lankstumo TitePatch™ visam laikui pašalina ir užsandarina įtrūkimus pastatų viduje ir išorėje. Lygios teptukui skirtos formulės mišinys gali būti naudojamas ant mažesnių (< 0,4mm,1,6mm), plauko ar siūlo storio įtrūkimų užtepant juos teptuku.
TitePatch™ Smooth Brush Grade gali būti uždažytas vandens dispersiniais (lateksiniais/akriliniais) dažais po 30 minučių.
Elastomerinis užtaisymo mišinys TitePatch™ sudarys sandarų, stiprų, ilgaamžį, elastingą, drėgmei, šalčiui ir vibracijoms atsparų sujungimą, kaip pleistrą.



Suderinami paviršiai
Betonas / Mūras / Tinkas / Mediena / Plyta / PVC / Aliuminis / Cinkuotas plienas







Kaip naudoti

1. Paviršiai turi būti švarūs ir be jokių medžiagų, kurios gali trukdyti tinkamam sukibimui. Naujam betonui, prieš naudojant TitePatch™ mišinį leiskite sukietėti 30 dienų.
2. Teptuku arba glaistykle užtepkite plauko ar siūlo storio įtrūkimus (< 0,4mm,1,6mm). Jei norite pasiekti didesnį mišinio lygumą išlyginkite su glaistykle per visą įtrūkimo ilgį taip, kad jis lyginimo metu būtu glaistyklės centre.
3. Plonai ir lygiai pratepkite elastomeriniu mišiniu paviršių iš įtrūkimo kairės ir dešinės pusių maždaug 5cm pločio atstumu nuo įtrūkimo centro. **Taip jūs suformuosite platesnį ir atsparesnį įtempimui (bendram pailgėjimui) elastomerinį sluoksnį (tarsi pleistrą).**

Tik vartotojas yra atsakingas už tinkamą paviršiaus paruošimą ir nuodugnų siūlomo produkto tinkamumo patikrinimą su remontuojamais pagrindais.

Idealiai tinka

- Užtaisyti ir užsandarinti nekonstrukcinius betono, mūro įtrūkimus ir plyšius, mediena ir kt.

Titebond® THE PRO'S ADVANTAGE

LYGUS MIŠINYS

TEPIMUI TEPTUKU

Sukurtas Nekonstrukciniams Įtrūkimams Užtaisyti

TITEPATCH™

Elastomerinis Užtaisymo Mišinys

Produkto tipas: Latekso
Spalva: Balta
Kietųjų dalelių: 79%
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 50 g/L (<1.5%)
Nelipnus: po 60-90 min.
Pliupsnio temperatūra: Nėra

Vidutinė produkto išeiga:
~ iš galono 3,78l apie 24 išilginiai metrai tepant 1,5mm storio ir 10cm pločio mišinio sluoksnį
~ iš kvortos 0,946l apie 6 išilginiai metrai tepant 1,5mm storio ir 10cm pločio mišinio sluoksnį

Darbo temperatūra: nuo +4,5^{0}C
Eksploatavimo temperatūra: nuo -18^{0}C iki +71^{0}C

Įrankių valymas: muilinu vandeniu.

Apribojimai:
Neskirtas nuolatiniam panardinimui po vandeniu arba naudojimui žemiau vandens linijos. Nenaudokite konstrukciniams įtrūkimams ar tokių įtrūkimų remontui. **Produktas nėra šlifuojamas.**
Oro, glaistymo mišinio ir paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė +4,5°C. Netepkite, jei už 12 valandų numatomas lietus. Džiūvimo laikas priklauso nuo aplinkos sąlygų, temperatūros ir drėgmės. Užtaisymo mišinys turi būti sausas prisilietimui ir tinkamas dažymui vandens pagrindo (latekso) dažais neturinčiais plastifikatorių po 30 minučių. Kitų tipų dažams rekomenduojame atlikti suderinamumo testą. Norėdami gauti geriausius rezultatus, laikykite šiltoje ir sausoje vietoje ne aukštesnėje nei +24°C. Jei turite klausimų, skambinkite www.titebond.lt nurodytais tiekėjo kontaktais. Atsakomybė apsiriboja tik gaminio pakeitimu. **Dėmesio:** Skaitykite saugos duomenų lape pateiktą papildomą informaciją.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
5385 Baltas	**946ml / 1,45kg / kvorta**	**6vnt.**
5386 Baltas	**3,78l / 5,80kg / galonas**	**4vnt.**

made in USA

NAVAKO
Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207