

**TEKSTŪRUOTAS
MIŠINYS****TEPIMUI
GLAISTYKLE****Sukurtas Nekonstrukciniams Įtrūkimams Užtaisyti****TITEPATCH™****Elastomerinis Užtaisymo Mišinys**

Titebond® TitePatch™ Textured Knife Grade
Tekstūruotas Elastomerinis Užtaisymo Mišinys Plyšiams ir Įtrūkimams
(kaip glaistas/hermetikas)

Vidaus ir Išorės Darbams / Dažomas / Puikus Sukibimas

Tekstūruotos glaistiklei pritaikytos formulės (darbai su glaistikle) elastomerinis mišinys TitePatch™ yra skirtas nekonstrukcinių įtrūkimų ir plyšių užtaisymui, užsandarinimui ir užpildymui ant betono, mūro, tinko ir kt. panašių paviršių. Dėl stipraus sukibimo ir lankstumo TitePatch™ visam laikui pašalina ir užsandarina įtrūkimus pastatų viduje ir išorėje. Tekstūruotos glaistiklei skirtos formulės mišinys gali būti naudojamas ant didesnių įtrūkimų ir plyšių užtepant juos su glaistikle. TitePatch™ Textured Knife Grade gali būti uždažytas vandens dispersiniais (lateksiniais/akriliniais) dažais po 30 minučių. Elastomerinis užtaisymo mišinys TitePatch™ sudarys sandarų, stiprų, ilgaamžį, elastingą, drėgmei, šalčiui ir vibracijoms atsparų sujungimą, kaip pleistrą.

Suderinami paviršiai

Betonas / Mūras / Tinkas / Mediena / Plyta / PVC /

Aliuminis / Cinkuotas plienas

**Concrete****Idealiai tinka**

Užtaisyti ir užsandarinti nekonstrukcinius betono, mūro įtrūkimus ir plyšius, mediena ir kt.

Kaip naudoti

Paviršiai turi būti švarūs ir be jokių medžiagų, kurios gali trukdyti tinkamam sukibimui. Naujam betonui, prieš naudojant TitePatch™ mišinį leiskite sukietėti 30 dienų.

Mažiems įtrūkimams, mažesniems nei 0,8mm:

1. Glaistikle arba mentele užtepkite su TitePatch™ įtrūkimą iki 1,5mm šlapios plėvelės storio.
2. Užtepkite mišinį TitePatch™ iš įtrūkimo kairės ir dešinės pusių maždaug 5cm pločio atstumu nuo įtrūkimo centro tokiu būdu, kad šlapios plėvelės storis tolygiai plonėtų iki krašto ir susilietu su paviršiumi. Taip jūs suformuosite platesnį ir atsparesnį įtempimui (bendram pailgėjimui) elastomerinį sluoksnį (tarsi pleistrą).

Dideliems įtrūkimams, viršijantiems 0,8mm:

1. Mechanškai praplatinkite siūlę maždaug iki 6mm gylio ir 6mm pločio.
2. Tam, kad kompensuoti mišinio įdubimą siūlėje jam išdžiūvus palikite truputi storesnį sluoksnį virš įtrūkimo.

Stucco**Brick****Titebond**
THE PRO'S ADVANTAGE

TEKSTŪRUOTAS
MIŠINYS

TEPIMUI
GLAISTYKLE

TITEPATCH™

Elastomerinis Užtaisymo Mišinys



3. Palikite produktą džiūti mažiausiai 4 val. ir papildomai, plonai užtepkite ant įtrūkimo maždaug 1,5mm storio elastomerinio mišinio TitePatch™. Paskleiskite mišinį iš įtrūkimo kairės ir dešinės pusių maždaug 5cm pločio atstumu nuo įtrūkimo centro tokiu būdu, kad šlapios plėvelės storis tolygiai plonėtų iki krašto ir susilietu su paviršiumi. **Taip jūs suformuosite platesnį ir atsparesnį įtempimui (bendram pailgėjimui) elastomerinį sluoksnį (tarsi pleistrą).**

Tik vartotojas yra atsakingas už tinkamą paviršiaus paruošimą ir nuodugną siūlomo produkto tinkamumo patikrinimą su remontuojamais pagrindais.

Produkto tipas: Latekso
Spalva: Smėlio
Kietųjų dalelių: 72%
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 50 g/L (<1.5%)
Nelipnus: po 30 min.
Pliupsnio temperatūra: Nėra

Darbo temperatūra: nuo +4,5°C
Eksplotavimo temperatūra: nuo -18°C iki +71°C
Įrankių valymas: muilinu vandeniu.

Vidutinė produkto išeiga:
~ iš galono 3,78l apie 24 išilginiai metrai tepant 1,5mm storio ir 10cm pločio mišinio sluoksnį
~ iš kvortos 0,946l apie 6 išilginiai metrai tepant 1,5mm storio ir 10cm pločio mišinio sluoksnį

Apribojimai:

Neskirtas nuolatiniam panardinimui po vandeniu arba naudojimui žemiau vandens linijos. Nenaudokite konstrukciniams įtrūkimams ar tokių įtrūkimų remontui. **Produktas nėra šlifuojamas.**

Oro, glaistymo mišinio ir paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė +4,5°C. Netepkite, jei už 12 valandų numatomas lietus. Džiūvimo laikas priklauso nuo aplinkos sąlygų, temperatūros ir drėgmės. Užtaisymo mišinys turi būti sausas prisilietimui ir tinkamas dažymui vandens pagrindo (latekso) dažais neturinčiais plastifikatorių po 30 minučių. Kitų tipų dažams rekomenduojame atlikti suderinamumo testą. Norėdami gauti geriausius rezultatus, laikykite šiltoje ir sausoje vietoje ne aukštesnėje nei +24°C. Jei turite klausimų, skambinkite www.titebond.lt nurodytais tiekėjo kontaktais. Atsakomybė apsiriboja tik gaminio pakeitimu. **Dėmesio:** Skaitykite saugos duomenų lapę pateiktą papildomą informaciją.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
5375 Smėlio sp.	946ml / 1,36kg / kvorta	6vnt.
5376 Smėlio sp.	3,78l / 5,44kg / galonas	4vnt.



Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

NAVAKO

Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207