

Momentiniai klijai “Titebond Instant Bond GEL” (Gelis)

Titebond Momentiniai Klijai yra dviejų dalių klijavimo sistema sukurta labai greitam darbui (5 - 15 sekundžių surinkimo laikas ir 30-60 sekundžių pradinis tvirtėjimas). Klijai sudaro labai stiprų pastovų sujungimą ir idealiai tinka sunkiai pasiekiamiems sujungimams ir paviršiams, kuriuos sunku suspausti spaustuvais. Klijai specialiai sukurti medienai ir jos gaminiams, tačiau puikiai tinka daugumai kitų medžiagų ir paviršių suklijavimui pvz: kaučiukas, granitas, PVC, MDF, stiklas, akrilas, nailonas, žalvaris, aliuminis, nerūdijantis plienas, chromas, poliesteris, polistireninis putplastis, porcelianas, stiklo pluoštas.

Gelio klampumo momentiniai klijai suteikia patį ilgiausią atvirą surinkimo laiką **30 sekundžių ir pradinį tvirtėjimo laiką 20 sekundžių**. Jie idealiai tinka įtrūkimų užpildymui, akytų ir nelygių paviršių suklijavimui, spintelių ir kitų baldų surinkimui, dekoratyvinių lipdinių priklijavimui, akytų paviršių, pjautinių medienos galų klijavimui ir visur kitur kur yra reikalingas tvarkingas ir tikslus darbo rezultatas.

Titebond Momentiniai Klijai puikiai dirba ir be aktyvatoriaus, tačiau naudodami aktyvatorių sutrumpinsite pradinio tvirtėjimo laiką apie 50%.



Produkto savybės

- Labai greitas surinkimas. Nebūtini spaustuvai, o juos naudojant sutrumpina suspaudimo laiką
- Ypač stiprūs. Sujungimas stipresnis nei tvirčiausia mediena
- Idealiai tinka jungčių su MDF kljavimui ir kitai akytai medienai
- Didelis klijų klampumas suteikia galimybę ilgiau modeliuoti ar koreguoti sujungimą
- Puikus atsparumas karščiui ir tirpikliams
- Nedaro įtakos tolimesnei apdailai
- Universalūs klijai (mediena, MDF, PVC, akrilas, aliuminis, žalvaris, nerūdijantis plienas, chromas, granitas, natūrali guma, porcelianas, stiklo pluoštas ir kt.)
- Tris kartus distiliuoti. Tai garantuoja maksimalų produkto švarumą
- Atsparūs smūgiams
- Labai patogus buteliuko snapelis atsparus užsikimšimui



Fizinės savybės

Produkto tipas: Etil Cianoakrilatas
Spalva: Skaidri
Sausos plėvelės spalva: Skaidri
Kietųjų dalelių: 100%
Klumpumas: 60 000 cps / 60,00 Pa
Stiprumas: nuo 2800psi iki 4200 psi / 196.85 Kg/cm² iki 295.28 Kg/cm² (priklausomai nuo klijuojamų medžiagų).
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 20 g/L
Pliupsnio taškas: >81,11°C

Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +10°C
Eksplotavimo temperatūra: nuo -54°C iki +94°C
Tvirtėjimo laikai: 30 sekundžių atviras surinkimo laikas, 20 sekundžių pirminis tvirtėjimas, 60 sekundžių tvirtėjimas. *Pilnas (100%) sukietėjimas per 8 valandas.

Valymas: naudokite acetoną.



Apribojimai:

Titebond Momentiniai Klijai nėra skirti naudojimui išorės darbams arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite kljus nuo 12°C iki 30°C temperatūroje.

Dėmesio: degus skystis. Staigiai suklijuoja odą, akis ir kitus audinius. Yra etil-2-Cianoakrilatas. Dirgina akis, odą ir kvėpavimo takus. Saugokitės akių ar odos kontakto. Neįkvėpkite garų. Nenuryti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. PIRMOJI PAGALBA: Jei pateko į akis, nbandykite atmerkti per jėgą. Skalaukite akis vandeniu 15 minučių ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Jei jaučiatės blogai po klijų kontakto su oda, praplaukite sąlyčio plotą su vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Įkvėpus, išeikite į gryną orą. Kreiptis medicininės pagalbos, jei simptomai neišnyksta. Skaitykite saugos duomenų lapę pateiktą papildomą informaciją. Prieš darbą gerai išmaišykite kljus. SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE!

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
6231	56,80ml	15vnt.
6232	113,60ml	10vnt.

