nauji

Titebond®
THE PRO'S ADVANTAGE

ALL PURPOSE
Balti klijai

Profesionalios kokybės klijai meistrams, rankdarbių kūrėjams ir mokytojams.

Stiprus pradinis sukibimas, tvirta jungtis ir greitas suklijavimas. Medienai, popieriui, audiniams, keramikai ir kitoms medžiagoms.

Netoksiški, nuvalomi vandeniu. Atitinka ASTM D4236 reikalavimus. Vidaus darbams.

Rankdarbiams, namų remontui ir medienos darbams!

- Greitai sukimba
- Universalūs
- Netoksiški
- Išdžiūvę skaidrūs
- Galima dažyti
- Nuvalomi vandeniu



naujas

Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

ALL PURPOSE
Balti klijai

FIZIKINĖS SAVYBĖS · Tipinės vertės

Tipas: polivinilacetato emulsija
Būsena: skystis · Spalva: balta
Išdžiūvusi plėvelė: skaidri
Sausųjų medžiagų kiekis: 46 %
Klampa: 8 500 mPa· s · pH: 4,7
LOJ: mažiau kaip 4 g/l · Tankis: apie 1,09 kg/l

Min. plėvelės susidarymo temperatūra*: +10 °C
Pliūpsnio temperatūra: > +93,3 °C
Stabilumas užšaldant ir atšildant: stabilūs
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai
Sandariai uždarytoje taroje, žemiau +24 °C

* Žemiausia klijų, oro ir medžiagų temperatūra klijuojant, užtikrinanti gerą sukibimą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Naudojimo temperatūra: aukštesnė nei +10 °C.
Atvirasis surinkimo laikas: 5 min. (+21 °C / 50 % santykinė oro drėgmė).
Bendrasis surinkimo laikas: 10-15 min. (+21 °C / 50 % santykinė oro drėgmė).
Minimalus tepamo klijų sluoksnio storis: apie 0,178 mm.
Suspaudimas: paviršiai turi glaudžiai susiliesti. HPL laminatui: 0,21-0,55 MPa;
minkštai medienai: 0,69-1,03 MPa; vidutinio kietumo: 0,86-1,21 MPa; kietai: 1,21-1,72 MPa.
Tepimas: voleliu ar teptuku; tiksliam dozavimui galima perpilti į plastikinį buteliuką.
Valymas: drėgna šluoste, kol neišdžiūvę. Sausus likučius nugramdyti ir nušlifuoti.

KLIJUOTOS JUNGTIES STIPRIS · ASTM D905 · Kietasis klevas

Bandymo sąlygos	kg/cm²	Suirimas, %
Kambario temperatūra	249,6	50
Per naktį +65,6 °C	112,5	15

Suirimas medienoje (%) - suklijuoto ploto dalis, kurioje bandymo metu lūžo pati mediena, o ne klijų jungtis.

kg/cm² - kilogramo jėga kvadratiniam centimetrui (kgf/cm²).

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Neskirti lauko darbams ar vietoms, kur tikėtinas drėgmės poveikis. Lauko darbams naudokite „Titebond III Ultimate“ arba „Titebond II Premium“. Netinka konstrukcinėms ar apkrovas laikančioms jungtims. Nenaudokite, jei oro, klijų ar medžiagų temperatūra žemesnė nei +10 °C. Užšalę klijai gali sutirštėti; išmaišius turėtų atsikurti pradinė konsistencija. Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų lapą.
SAUGOTI NUO UŽŠALIMO.

PAKUOTĖS · NAVAKO asortimentas

Kodas	Talpa	Brūkšninis kodas	Vnt. dėžėje	Dėžių / padėkle
5033	237 ml	037083050332	12	160
5034	473 ml	037083050349	12	100

Gamintojo pastaba: rekomendacijos grindžiamos patikimais laikomais bandymais. Gamintojas nekontroliuoja naudojimo sąlygų ir negarantuoja naudojimo rezultatų bei neatsako už naudojimo, tvarkymo ar turėjimo padarinius. Informacija nėra rekomendacija pažeisti galiojančius įstatymus ar patentus.

Šaltinis: Franklin International, FF1099 (2018). Duomenys atnaujinti 2026-11-06 pagal titebond.com. NAVAKO.

NAVAKO
Žygio g. 92, Vilnius · titebond.lt
+370 5 203 0444 · info@navako.lt