Vidaus ir lauko darbams

VIRŠIJA ASTM C920 25 KLASĖ

PRO-GRADE +

Hermetikas



Sandarina ir užpildo / Greitai džiūsta / Dažomas

„Titebond® Pro-Grade Plus“ - universalus silikonizuoto akrilo latekso hermetikas vidaus ir lauko darbams. Lengvai naudojamas, greitai džiūsta ir nesudaro blizgančių dėmių po dažais. Sukietėjęs suformuoja vandeniui ir atmosferos poveikiui atsparią siūlę. Lengvai lyginamas, nesukietėjęs valomas vandeniu. Dažyti galima po 2-4 valandų. Sudėtyje nėra plastifikatorių ir ftalatų. Gerai sukimba su mediena, metalu, stiklu, plytelėmis ir kitomis įprastomis statybinėmis medžiagomis.

50 METŲ GARANTIJA

Galioja išskirtinai JAV


Paskirtis
Vidaus ir lauko siūlių sandarinimas / Įtrūkių remontas / Tarpų užpildymas

Sukimba su
Mediena / Metalu / Stiklu / Plytelėmis / Gipskartoniu / Tinku / Betonu / Plastiku / Stiklo pluoštu / Mūru / Aliuminiu / Plytomis

Lengva naudoti
Lengvai lyginamas įrankiu. Nesukietėjęs nusivalo vandeniu.

Dažomas
Po 2-4 val. galima dažyti vandens pagrindo (lateksiniais) dažais be plastifikatorių.

Naudojimo temperatūra
Nuo +4 °C iki +49 °C.







Titebond®
THE PRO'S ADVANTAGE

Pakuotės ir užsakymo informacija

Talpa / spalva	Kodas	UPC	Dėžės UPC	Dėžės masė	Vnt. dėžėje	Dėžės paletėje
299 ml / Migdolo	8411	037083084115	10037083084112	6,27 kg	12	108
299 ml / Ruda	8421	037083084214	10037083084211	6,27 kg	12	108
299 ml / Kedro įdegio	8451	037083084511	10037083084518	6,26 kg	12	108
299 ml / Juoda	8461	037083084610	10037083084617	6,24 kg	12	108
299 ml / Senovinė balta	8471	037083084719	10037083084716	6,27 kg	12	108

Fizinės ir cheminės savybės

- Tipas: Silikonizuotas akrilas.
- LOJ kiekis: Kasetėje <1,5 %.
- Apdorojimo laikas: 10-15 min., kai juosta 6,4 mm.
- Visiškas sukietėjimas: 3-7 dienos.*
- Užšalimo / atšilimo stabilumas: Stabilus.
- Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma - be tirpiklių.
- Naudojimo temperatūra: Aukštesnė kaip +4 °C.
- Eksploatavimo temperatūra: Nuo -18 °C iki +71 °C.
- Siūlės deformacija: ±25 %.
- Tinkamumo laikas: 24 mėn. sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.
- Išeiga: Apie 9,4 m, kai juosta 6,4 mm.
- Dažymas: Po 2-4 valandų.
- Paviršius nebelimpa: Po 20 minučių.
- Sausųjų medžiagų kiekis: 80 %.
- Valymas: Nesukietėjusį hermetiką valyti vandeniu. Sukietėjusį perteklių nupjauti arba nugramdyti.

* Kietėjimas priklauso nuo siūlės dydžio, formos, temperatūros ir drėgmės.

Atitiktis ir reikalavimų paaiškinimai

Gamintojo nurodyta atitiktis:

ASTM C834 Type OP Grade -18 °C

JAV lateksinių hermetikų standartas statybinėms siūlėms. Vertinamas sukibimas, susitraukimas, elastingumas, atsparumas atmosferos poveikiui ir kitos savybės. -18 °C žyma susijusi su bandymų klase, o ne naudojimu tokioje temperatūroje.

ASTM C920 Type S Grade NS Class 25

Elastomerinių siūlių hermetikų standartas. S - vienkomponentis; NS - nenutekantis, išspaudžiamas pistoletu; 25 klasė - iki ±25 % siūlės judėjimas.

Naudojimas

Paruoštas naudoti. Paviršiai turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių medžiagų. Tinkamai suprojektuotos siūlės gylis neturi viršyti 12,7 mm. Antgalį nupjaukite 45° kampu 3,2-12,7 mm pločio hermetiko juostai ir kasetę įstatykite į pistoletą. Įspauskite hermetiką į švarią siūlę. Prireikus išlyginkite iš karto. Prieš darbą patikrinkite tinkamumą konkretiems pagrindams. Siūlės kraštus galima apsaugoti maskavimo juosta. Kai hermetiko paviršius nebelimpa palietus ir netepa, juostą nuimkite.

Naudojimo apribojimai

Netinka nuolat panardintoms siūlėms ar darbams žemiau vandens lygio. Oro, hermetiko ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė kaip +4 °C. Nenaudokite, jei per artimiausias 12 val. numatomas lietus. Kietėjimas priklauso nuo temperatūros ir drėgmės. Prieš dažant paviršius turi būti nelipnus. Po 2-4 val. galima dažyti vandens pagrindo (lateksiniais) dažais be plastifikatorių. Kitų dažų suderinamumą būtina išbandyti. Primygtinai rekomenduojama naudoti siūlių virvę ar kitą užpildą. Laikyti sausoje vietoje iki +24 °C.

50 metų ribota garantija

Galioja išskirtinai JAV. Gamintojo sąlygose numatytas produkto pakeitimas, grąžinus pakuotę ir pirkimo įrodymą. Atsakomybė apribota produkto pakeitimu.



Daugiau informacijos: www.titebond.lt

NAVAKO

UAB NAVAKO · Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 · info@navako.lt · www.titebond.lt