Aukštos kokybės universalus silikonas

100% SILIKONAS

Hermetikas

NSF 51 sertifikatas / Nepalieka dėmių / Nepraleidžia vandens



„Titebond® 100% Silicone Sealant“ – universalios sudėties, dėmių nepaliekantis hermetikas vidaus ir lauko darbams. Tvirtas ir nuolat elastingas, laikui bėgant nesusitraukia ir nekeičia spalvos, puikiai atlaiko atmosferos poveikį. Pelėsiui atspari formulė netrūkinėja, netampa trapi, atspari blukimui ir geltonavimui. Šis pramoninis RTV hermetikas vulkanizuojasi kambario temperatūroje ir puikiai sukimba su daugeliu įprastų statybinių medžiagų, įskaitant vinilą (PVC), aliuminį, stiklą ir dažytus paviršius. Visiškai sukietėjęs „Titebond 100% Silicone Sealant“ atlaiko ekstremalias temperatūras. Lengvai išspaudžiamas ir esant žemai temperatūrai, greitai džiūsta.

50 METŲ GARANTIJA

Galioja išskirtinai JAV

Idealiai tinka
Statybos ir renovacijos darbams /
Remontui ir būsto siūlėms sandarinti /
Virtuvėms ir vonios kambariams

Sandarina
Vinilą (PVC), aliuminį, stiklą, marmurą, granitą /
Dažytus paviršius ir kitas statybines medžiagas

Itin mažai LOJ
Atitinka visų 50 JAV valstijų LOJ reikalavimus

Siūlės deformacinis pajėgumas ±25 %
Išlieka elastingas

Atsparus atmosferos poveikiui
Ilgalaikis sandarumas lauko sąlygomis

Platus naudojimo temperatūrų intervalas
Nuo −40 °C iki +60 °C







Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

Užsakymo informacija / Prekių kodai

Talpa / Spalva	Prekės kodas	UPC	Dėžės UPC	Dėžės masė	Vnt. dėžėje	Dėžių paletėje
299 ml / Balta	2601	037083026016	10037083026013	4,53 kg	12	108
299 ml / Skaidri	2611	037083026115	10037083026112	4,53 kg	12	108

Fizinės ir cheminės savybės

- Tipas: Acetoksinis elastomerinis silikonas.
- LOJ kiekis (apskaičiuotas): <50 g/l (<3 %).
- Tankis: apie 1,01 kg/l.
- Siūlės formavimo laikas: 15–20 min.
- Visiškas sukietėjimas: 24 val.*
- Užšalimo ir atšilimo stabilumas: Stabilus.
- Pliūpsnio temperatūra: >+93 °C.
- Naudojimo temperatūra: Aukštesnė nei −40 °C.
- Siūlės deformacinis pajėgumas: ±25 %.
- Eksploatavimo temperatūra: Nuo −51 °C iki +177 °C.
- Tinkamumo laikas: 24 mėn. sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.
- Išeiga: apie 9,45 m, formuojant 6,35 mm skersmens juostą.
- Dažymas: Nedažomas.
- Paviršius nebelimpa po: 30–60 min.
- Sausųjų medžiagų kiekis: 100 %.
- Valymas: Nesukietėjusį hermetiką valykite vaitspiritu ar lygiaverčiu tirpikliu. Sukietėjusį perteklių nupjaukite arba nugramdykite. Laikykitės tirpiklio gamintojo saugos nurodymų.

* Kietėjimas priklauso nuo siūlės matmenų, formos ir aplinkos sąlygų.

Atitiktis reikalavimams

- ASTM C920 – elastinių statybinių siūlių hermetikų standartas: sukibimo, siūlės judėjimo ir atmosferos poveikio reikalavimai.
- TT-S-001543A – JAV techniniai reikalavimai vienkomponenčiams silikoniniams hermetikams, skirtiems siūlėms ir stiklinimui.
- TT-S-00230C – JAV techniniai reikalavimai vienkomponenčiams elastiniams hermetikams statybinėms siūlėms ir stiklinimui.
- FDA 21 CFR 177.2600: visiškai sukietėjęs tinkamas netiesioginiam sąlyčiui su maistu.

Naudojimas

„Titebond® 100% Silicone“ paruoštas naudoti. Paviršiai turi būti švarūs, be sukibimui trukdančių medžiagų. Tinkamai suprojektuotos siūlės gylis neturi viršyti 12,7 mm. Antgalį nupjaukite 45° kampu, kad būtų galima formuoti 3,2–12,7 mm hermetiko juostą. Kasetę įdėkite į profesionalų pistoletą. Hermetiką įspauskite į švarią siūlę, prireikus iš karto išlyginkite. Naudotojas atsako už bandymus su visais pagrindais ir tinkamumo konkrečiam darbui nustatymą.

Naudojimo apribojimai

Netinka nuolat panardintiems paviršiams ar naudojimui žemiau vandens lygio. Nenaudokite, jei per artimiausias 12 val. numatomas lietus. Hermetiko negalima dažyti. Kietėdamas išskiria acto rūgštį. Nerekomenduojamas šarminiams pagrindams. Laikykite sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje. Kilus klausimų, kreipkitės į UAB „NAVAKO“ (kontaktai apačioje).

50 metų ribota gamintojo garantija: jei naudojant pagal instrukciją produkto savybės netenkina, grąžinkite pakuotę ir pirkimo dokumentą gamintojui „Franklin International, Inc.“, kad produktas būtų pakeistas. Gamintojo atsakomybė apsiriboja tik produkto pakeitimu.



titebond.lt

UAB NAVAKO
Žygio g. 92, Vilnius
+370 5 203 0444
info@navako.lt