Vidaus darbams

PRO-GRADE

Hermetikas

Valomas vandeniu / Lengvai lyginamas / Dažomas

„Titebond® Pro-Grade“ - universalus akrilo latekso hermetikas vidaus darbams. Lengvai naudojamas ir lyginamas, greitai džiūsta. Nesukietėjęs valomas vandeniu. Galima dažyti vandens pagrindo dažais, o sukietėjusi siūlė yra atspari vandeniui. Sudėtyje nėra plastifikatorių ir ftalatų. Gerai sukimba su daugeliu įprastų statybinių medžiagų.



25 METŲ GARANTIJA

Galioja išskirtinai JAV

Paskirtis

Vidaus siūlių sandarinimas / Įtrūkių remontas / Tarpų užpildymas / Paruošimas dažymui

Sukimba su

Mediena / Metalu / Stiklu / Mūru / Aliuminiu / Plytomis ir kitomis įprastomis statybinėmis medžiagomis

Lengva naudoti

Lengvai lyginamas įrankiu. Nesukietėjęs nusivalo vandeniu.

Dažomas

Po 2-4 val. galima dažyti vandens pagrindo (lateksiniais) dažais be plastifikatorių.

Naudojimo temperatūra

Nuo +4 °C iki +49 °C.



Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

Pakuotės ir užsakymo informacija

Talpa / spalva	Kodas	UPC	Dėžės UPC	Dėžės masė	Vnt. dėžėje	Dėžės paletėje
299 ml / Balta	7401	037083074017	10037083074014	6,26 kg	12	108

Fizinės ir cheminės savybės

- Tipas: Akrilo lateksas.
- LOJ kiekis: Kasetėje <1,5 %.
- Apdorojimo laikas: 10-15 min., kai juosta 6,4 mm.
- Visiškas sukietėjimas: 3-7 dienos.*
- Užšalimo / atšilimo stabilumas: Stabilus.
- Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma - be tirpiklių.
- Naudojimo temperatūra: Aukštesnė kaip +4 °C.
- Siūlės deformacija: ±25 %.
- Tinkamumo laikas: 24 mėn. sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.
- Išeiga: Apie 9,4 m, kai juosta 6,4 mm.
- Dažymas: Po 2-4 valandų.
- Paviršius nebelimpa: Po 20 minučių.
- Sausųjų medžiagų kiekis: 80,4 %.
- Valymas: Nesukietėjusį hermetiką valyti vandeniu. Sukietėjusį perteklių nupjauti arba nugramdyti.

* Kietėjimas priklauso nuo siūlės dydžio, formos, temperatūros ir drėgmės.

Atitiktis ir reikalavimų paaiškinimai

Gamintojo nurodyta atitiktis:

ASTM C834 Type OP Grade 0 °C

JAV lateksinių hermetikų standartas statybinėms siūlėms. Vertinamas sukibimas, susitraukimas, elastingumas, atsparumas atmosferos poveikiui ir kitos savybės. 0 °C žyma susijusi su bandymų klase, o ne naudojimu tokioje temperatūroje.

Naudojimas

Paruoštas naudoti. Paviršiai turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių medžiagų. Tinkamai suprojektuotos siūlės gylis neturi viršyti 12,7 mm. Antgalį nupjaukite 45° kampu 3,2-12,7 mm pločio hermetiko juostai ir kasetę įstatykite į pistoletą. Įspauskite hermetiką į švarią siūlę. Prireikus išlyginkite iš karto. Prieš darbą patikrinkite tinkamumą konkretiems pagrindams. Siūlės kraštus galima apsaugoti maskavimo juosta. Kai hermetiko paviršius nebelimpa palietus ir netepa, juostą nuimkite.

Naudojimo apribojimai

Netinka nuolat panardintoms siūlėms ar darbams žemiau vandens lygio. Oro, hermetiko ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė kaip +4 °C. Kietėjimas priklauso nuo temperatūros ir drėgmės. Prieš dažant paviršius turi būti nelipnus. Po 2-4 val. galima dažyti vandens pagrindo (lateksiniais) dažais be plastifikatorių. Kitų dažų suderinamumą būtina išbandyti. Primygtinai rekomenduojama naudoti siūlių virvę ar kitą užpildą. Laikyti sausoje vietoje iki +24 °C.

25 metų ribota garantija

Galioja išskirtinai JAV. Gamintojo sąlygose numatytas produkto pakeitimas, grąžinus pakuotę ir pirkimo įrodymą. Atsakomybė apribota produkto pakeitimu.

Daugiau informacijos: www.titebond.lt

UAB NAVAKO · Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 · info@navako.lt · www.titebond.lt