

BALTAS · 44001

Fasadams, langams ir durims

WEATHERMASTER™

Hermetikas

Elastingas, netrūkinėja / 50 klasė / Įvairioms oro sąlygoms

„Titebond® WeatherMaster™“ - aukštos kokybės pažangių polimerų hermetikas. Puikiai sukimba su mediena, viniline fasado apdaila, mūru, PVC, fibrocemento apdaila ir daugeliu įprastų statybinių medžiagų. Išspaudžiamas žemoje temperatūroje, išlieka elastingas ir nesusitraukia. Gerai sukimba su drėgnais paviršiais ir užtikrina atmosferos poveikiui atsparų sandarumą. Baltą hermetiką po 1 valandos galima dažyti kokybiškais akriliniais vandeniniais (lateksiniais) dažais be plastifikatorių arba atspariais jų poveikiui.

DAŽOMAS PO 1 VAL.

Idealiai tinka

Langams / Durims / Langinėms / Lauko apdailai / Fasadams / Latakams / Vėdinimo angoms

Sukimba su

Fasado apdaila / Langais / Durimis / PVC / Stiklu / Stiklo pluoštu / Mūru / Mediena ir daugeliu įprastų statybinių medžiagų

Labai mažas LOJ kiekis

Atitinka LOJ reikalavimus visose 50 JAV valstijų.

Siūlės deformacija ±50 %


Išlieka elastingas siūlei judant.

Atsparus atmosferos poveikiui

Užtikrina ilgalaikį siūlės sandarumą.

Platus temperatūrų diapazonas

Tinka įvairioms klimato sąlygoms. Naudoti aukštesnėje kaip -18 °C temperatūroje.







Titebond®
THE PRO'S ADVANTAGE

Pakuotė ir užsakymo informacija

Talpa / spalva	Kodas	UPC	Dėžės UPC	Dėžės masė	Vnt. dėžėje	Dėžės paletėje
281 ml / Baltas	44001	037083440010	10037083440017	5,63 kg	12	108

Fizinės ir cheminės savybės

- Tipas: Elastomerinis pažangių polimerų hermetikas.
- Reaktyviųjų LOJ kiekis: <50 g/l (<2 %).
- Tankis: Apie 1,40 kg/l.
- Apdorojimo laikas: 10-15 min.
- Visiškas sukietėjimas: 24 val., kai juostelė 6,35 mm.*
- Atsparumas užšalimui ir atšilimui: Stabilus, neužšąla.
- Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma - be tirpiklių.
- Naudojimo temperatūra: Aukštesnė kaip -18 °C.
- Leistina siūlės deformacija: ±50 %.
- Tinkamumo laikas: 24 mėn. sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje.
- Išeiga: Apie 8,84 m, formuojant 6,35 mm juostelę.
- Dažymas: Po 1 valandos.
- Paviršius nebelimpa: Po 110 min.
- Kietumas pagal Shore A: 40.
- Sausųjų medžiagų kiekis: 100 %.
- Valymas: Nesukietėjusį hermetiką valyti acetonu arba izopropilo alkoholiu. Sukietėjusį perteklių nupjauti arba nugramdyti. Laikytis tirpiklio gamintojo saugos nurodymų.

* Kietėjimas priklauso nuo siūlės dydžio, formos ir aplinkos sąlygų.

Atitiktis ir reikalavimų paaiškinimai

ASTM C920: Type S, Grade NS, Class 50, Use T, NT, M, A ir G

JAV hermetikų standartas: vienkomponentis, nenutekantis, ±50 % siūlės judėjimas. T / NT - eismo veikiamos / neveikiamos siūlės; M, A, G - skiedinio, aliuminio ir stiklo bandymo pagrindai.

AAMA 714-19

Skystai tepamos hidroizoliacijos, sandarinančios išorinių sienų angas, reikalavimai.

AAMA 802.3-16 Type II / 803.3-16 / 808.3-16

Langų ir durų sandarinimo reikalavimai: stiklinimo sandarinimo medžiagoms, siaurų siūlių hermetikams ir išorinio perimetro sandarinimui.

TT-S-00230C Type II Class A / CAN/CGSB-19.13-M87

JAV vienkomponenčių nenutekančių hermetikų specifikacija (II tipas, A klasė). Kanados hermetikų klasifikacija: MCG-2-25-A-N.

CDPH v1.2-2017 / LEED v4.1

CDPH - lakiųjų medžiagų emisijų į patalpų orą bandymo metodas. Mažų emisijų duomenys gali būti naudojami LEED pastato vertinimui.

USDA

Gamintojas deklaruoja USDA reikalavimų atitiktį. Šis įrašas savaime nepatvirtina tiesioginio sąlyčio su maistu.

Naudojimas

Paruoštas naudoti. Paviršiai turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių medžiagų. Nuimkite antgalį, nupjaukite išleidimo angos galiuką ir pradurkite vidinę foliją. Užsukite antgalį, įstrižai nupjaukite 6,35-9,53 mm juostelei ir kasetę įstatykite į profesionalų pistoletą. Spauskite į švarią siūlę ištisine juostele. Kraštus apsaugokite dažymo juosta. Kai hermetiko paviršius nebelimpa palietus ir nepalieka pėdsakų, nuimkite juostą. Lyginti įrankiu nereikia. Prieš darbą patikrinkite tinkamumą konkretiems pagrindams.

Naudojimo apribojimai

Netinka nuolat panardintoms siūlėms ar naudojimui žemiau vandens lygio. Oro, hermetiko ir pagrindo temperatūra turi būti aukštesnė kaip -18 °C. Skirtas lauko darbams; naudojant viduje gali reikėti dažyti. Dažniausiai po 1 val. galima dažyti kokybiškais akriliniais vandeniniais (lateksiniais) dažais be plastifikatorių arba atspariais jų poveikiui. Kitus dažus išbandykite. Užtepto hermetiko nevalykite tirpikliais. NELYGINTI ĮRANKIU IR NETEPTI PLONU SLUOKSNIU. Primygtinai rekomenduojama naudoti siūlių virvę ar kitą tinkamą užpildą. Aukštoje temperatūroje hermetikas kai kuriose siūlėse gali nuslinkti. Suderinamumą su polikarbonatu patikrinkite su jo tiekėju. Kietėdamas išskiria metanolį - pasitarkite su pagrindo gamintoju. Laikykite sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip +24 °C temperatūroje. Sąlytis su asfaltu ar butilu gali pakeisti spalvą, bet ne produkto savybes.

Gamintojo nurodyta atsakomybė apribojama produkto pakeitimu.

Daugiau informacijos: www.titebond.lt

NAVAKO
UAB NAVAKO · Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 · info@navako.lt · www.titebond.lt

Titebond® THE PRO'S ADVANTAGE