Titebond®

SPEED SET

Medienos klijai

Sukurti medienos apdirbimo darbų našumui didinti.

2X greičiau
50 % trumpiau suspausti

15 % stipriau
Didesnis jungties stipris

60 % sausųjų
medžiagų - užpildo tarpus

100 % švaru
Matomi UV šviesoje



NAVAKO

UAB NAVAKO | Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 | info@navako.lt | www.titebond.lt

Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

Fizinės savybės (tipinės vertės)

Tipas: alifatinės dervos emulsija
Būsena: skysta emulsija Spalva: balta
Išdžiūvusi plėvelė: pusiau skaidri
Sausosios medžiagos: 60 %
Klampa: 3 600 mPa s pH: 4,7
Apskaičiuotas LOJ kiekis: 5,6 g/l
Tankis: 1,11 kg/l

Minimali plėvelės susidarymo temperatūra*: klijų, oro ir medžiagų temperatūra dengiant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +15 °C.
Pliūpsnio temperatūra: >+93,3 °C
Užšaldymo / atšildymo ciklams neatsparūs.
Laikymo trukmė: 24 mėn. sandarioje taroje, +24 °C. Kad mažiau nusėstų, išmaišyti kas 30 dienų.

* Žemiausia rekomenduojama klijų, oro ir medžiagų temperatūra dengiant, kad susidarytų tvirta jungtis.

Jungties stipris (bandyta su kietuoju klevu)

Temperatūra	Stipris	Medienos suirimas
Kambario temperatūra	294 kg/cm^2	77 %
Per naktį laikant +66 °C	107 kg/cm^2	10 %

Medienos suirimas (%) - suklijuoto ploto dalis, kurioje bandymo metu lūžo pati mediena, o ne klijų jungtis.

Naudojimo nurodymai

Naudojimo temperatūra: aukštesnė kaip +15 °C.
Atvirasis surinkimo laikas: 2-4 min. (+21 °C / 50 % oro drėgmė / 8 % medienos drėgnis).
Bendras surinkimo laikas: 8-10 min. (+21 °C / 50 % oro drėgmė / 8 % medienos drėgnis).
Mažiausias klijų sluoksnis: apie 0,15 mm: padengiamas plotas - apie 6,14 m^2/l.
Suspaudimo slėgis: tik toks, kad paviršiai glaudžiai susiglaustų: 7,0-10,5 kg/cm^2 minkštai, 8,8-12,3 kg/cm^2 vidutinio kietumo ir 12,3-17,6 kg/cm^2 kietai medienai.
Dengimas: bet kuris paskleidimo būdas, laikantis atvirojo ir bendro surinkimo laiko.
Valymas: šlapius klijus valyti drėgna šluoste. Išdžiūvusį perteklių nugramdyti ir nušlifuoti.

Produkto savybės

Itin greitai stingsta - suspausti 15 min.
Matomi UV šviesoje
Atsparūs karščiui, lengvai šlifuojami
Didelis stipris ir ilgaamžiškumas
Apdailos medžiagos nekenkia jungčiai
Lengvai nuvalomi vandeniu

Apribojimai

‚Titebond Speed Set, medienos klijai neskirti laukui ar vietoms, kur tikėtinas drėgmės poveikis. Lauko darbams naudokite ‚Titebond III Ultimate, arba ‚Titebond II Premium,. Netinka konstrukcinėms ar apkrovas laikančioms jungtims. Nenaudoti, jei oro, klijų ar medžiagų temperatūra žemesnė kaip +15 °C. Neužšaldyti. Kas mėnesį išmaišyti, kad mažiau nusėstų. Prieš naudojimą perskaityti saugos duomenų lapą. SAUGOTI NUO UŽŠALIMO. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

Užsakymo informacija

Kodas	Pakuotė	Dėžės svoris	UPC	Dėžės UPC	Vnt./dėž.	Dėž./pal.
4363	237 ml	3,62 kg	037083043631	10037083043638	12	160
4366	3,78 l	8,92 kg	037083043662	10037083043669	2	63

Svarbi informacija: rekomendacijos dėl produkto naudojimo grindžiamos bandymais, kurie laikomi patikimais. Gamintojas nekontroliuoja produkto naudojimo, todėl nesuteikia aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos dėl naudojimo, su naudojimu, tvarkymu ar turėjimu susijusių pasekmių arba rezultatų, nepriklausomai nuo to, ar laikomasi nurodymų, ar teigiama, kad jų laikomasi. Gamintojas aiškiai atsisako atsakomybės už tai. Ši informacija nėra rekomendacija naudoti produktą pažeidžiant galiojančius įstatymus ar patentus, taikomus medžiagoms arba jų naudojimui.

NAVAKO
UAB NAVAKO | Žygio g. 92-96, Vilnius
+370 5 203 0444 | info@navako.lt | www.titebond.lt