


# Sukimba akimirksniu.

# Suklijuoja visam laikui.

- Užfiksuoja per kelias sekundes
- Greitai įgauna stiprį
- Klijuoja beveik visas medžiagas*
- Lengva naudoti ir išspausti
- Trumpina montavimo laiką ir mažina tvirtinimo detalių poreikį

INSTANT GRAB

Titebond®
THE PRO'S ADVANTAGE

**Titebond® TiteGrab™ Plus - lengvai išspaudžiami pažangių polimerų klijai, akimirksniu sugriebiantys ir išlaikantys medžiagas vietoje. Greitai įgauna stiprį, todėl trumpina montavimo laiką ir mažina atramų bei tvirtinimo detalių poreikį. Skirti vidaus ir lauko statybos bei remonto darbams, įskaitant vertikalių paviršių klijavimą. Sudaro ilgalaikę, patvarią jungtį su porėtomis ir neporėtomis medžiagomis. Momentiniam išlaikymui ant vertikalaus paviršiaus reikia apie 14 cm klijų juostelės kiekvienam 1 kg medžiagos masės.**

## Savybės ir privalumai

- Momentinis sukibimas - greitai įgauna stiprį ir išlaiko medžiagas vietoje.
- Patogus darbas - lengva išspausti, padėtį galima koreguoti iki 10 min.
- Išlaiko sunkius daiktus - 1 kg masei reikia apie 14 cm klijų juostelės.
- Greitesnis montavimas - mažiau mechaninių tvirtinimų ir skiedinio.
- Atsparūs orams - neužšąla ir nepraleidžia vandens.
- Labai mažas LOJ kiekis - atitinka LOJ reikalavimus.
- Universalūs - klijuoja beveik visas medžiagas*.
- Pažangi polimerų technologija - nesitraukia, išlieka elastingi ir netampa trapūs.

## Dažniausi naudojimo būdai

Veidrodžiai, apvadai, stiklo pluoštu armuotas plastikas, židinių lentynos, vonių apdaila, putplasčio plokštės, lentynos, vertikalios aplinkos tvarkymo sienelės, gipso kartonas prie medinių ir metalinių profilių, virtuvės sienelės, lauko apdaila, cementinės plokštės, vertikalus betonas, sienų plokštės ir grindjuostės.

## Klijų juostelės ilgio skaičiavimas

Momentiniam išlaikymui esant +21 °C reikia apie 14 cm juostelės 1 kg masei. Klijuojamo daikto plotas turi sutalpinti reikiamo ilgio juostelę. Lentelėje pateikti pavyzdžiai nėra didžiausios galimos masės riba.

| Medžiagos masė, kg | Juostelės ilgis, cm |
|---|---|
| 0,45 | 6,35 |
| 1,36 | 19,05 |
| 2,27 | 31,75 |
| 4,54 | 63,50 |
| 6,80 | 95,25 |
| 9,07 | 127,00 |

## Fizinės savybės

- Klampa: 1 000 000 mPa·s.
- Darbo laikas: 10 min., priklauso nuo temperatūros ir drėgmės.
- Spalva: balta.
- Pliūpsnio temperatūra: > 100 °C.
- Kvapas: silpnas.
- Geriausi rezultatai: +16 iki +32 °C. Virš +32 °C naudokite papildomas atramas 24 val. Netinka ilgalaikiam poveikiui virš +93 °C.
- Apskaičiuotas LOJ: < 50 g/l.
- Galiojimo laikas: 1 metai.

## Svarbi pastaba

Naudojimo rekomendacijos pagrįstos patikimais laikomais bandymais. Jos nesuteikia teisės naudoti gaminį pažeidžiant galiojančius įstatymus ar medžiagoms ir jų naudojimui taikomus patentus.

## Valymas

Nesukietėjusius klijus ir įrankius valykite acetonu arba vaitspiritu. Laikykitės tirpiklio gamintojo nurodymų. Sukietėjusius klijus pašalinkite mechaniškai.

## Laikymas

Laikykite vėsiai, sausai, atokiau nuo tiesioginės saulės. Neužšąla, žema temperatūra nepažeidžia. Nelaikykite aukštesnėje nei +49 °C temperatūroje.


Stalviršiai


Vertikalus akmens mūras


Apvadai


Virtuvės sienelės


Vonių apdaila


Akcentinės sienos

* Žr. skyrių „Naudojimo apribojimai“.










## Paruošimas

Paviršiai turi būti švarūs, be tinkamam sukibimui trukdančių medžiagų.

## Naudojimas

1. Atsukite V formos antgalį ir nupjaukite kasetės kaklelio galiuką (A). Pradurkite folijos plombą (B) ir vėl užsukite antgalį.

2. Išspauskite klijus laikydami kasetę 90° kampu, antgaliu lengvai liesdami paviršių. V formos antgalis suformuoja tinkamą juostelę (C). Taisyklingos juostelės viršus turi būti smailus.

3. Klijus tepkite horizontaliomis juostelėmis, maždaug 13 mm nuo krašto. Kiekvienam 1 kg medžiagos masės reikia bent 14 cm juostelės. Tolygiai paskirstykite juosteles galinėje daikto pusėje (D).

4. Paviršius tvirtai suspauskite šiek tiek pasukdami ir laikykite 5 sek. Dideliems elementams gali reikėti laikinų arba nuolatinių atramų. Klijuojant virš galvos visada būtini mechaniniai tvirtinimai. Dėl klausimų kreipkitės į NAVAKO.

## Naudojimo apribojimai

Nenaudokite, kai aplinkos ar medžiagų temperatūra žemesnė nei +4 °C. Nerekomenduojami PE, PP, PC, PTFE, silikonui, neoprenui ir bituminiams pagrindams. Netinka siūlėms sandarinti, aplink baseinus, chloridų poveikiui ar nuolatiniam panardinimui. Netinka tiesioginiam sąlyčiui su liepsna ar ugniakurų plytomis. Tamsoje gali pagelsti. Kraštutinė temperatūra gali silpninti sunkių medžiagų jungtį. Veidrodžiams ir kitiems sunkiems vertikaliems elementams rekomenduojami mechaniniai tvirtinimai; jų gali reikėti. Porėtus pagrindus gruntuokite. Naudotojas privalo patikrinti tinkamumą ir laikytis vietos statybos reikalavimų. Konsultacijos: info@navako.lt, www.titebond.lt.






# Užsakymo informacija

## 267 ml kasetė

Prekės kodas - 6701

Prekės UPC - 037083067019

Dėžės UPC - 10037083067016

Dėžės masė - 6,19 kg

Dėžėje - 12 vnt.

Paletėje - 108 dėžės

## Išeiga

Iš 267 ml kasetės - apie 5,05 m standartinės klijų juostelės. Momentiniam 1 kg masės išlaikymui reikia apie 14 cm juostelės.




Daugiau informacijos apie produktą - www.titebond.lt

NAVAKO

Titebond® THE PRO'S ADVANTAGE

UAB NAVAKO | info@navako.lt | www.titebond.lt