Klijai Medienos Faneravimui ir Lukšto Klijavimui Šaltajame Prese “Titebond Cold Press for Veneer”



„Titebond Cold Press for Veneer“ yra aukštos kokybės, kontaktinių klijų alternatyva, skirta faneros ir lukšto klijavimui prie plokščių paviršių.
Jie specialiai sukurti medienos, medžio drožlių plokščių, MDF, faneros ir kitų porėtų medžiagų laminavimui šaltuoju būdu (šaltai presuojant). „Titebond Cold Press“ turi vidutinį kietėjimo greitį, permatomą klijų siūlę ir neskleidžia kenksmingų ar ėsdinančių garų, būdingų daugumai kontaktinių klijų.
Klijai turi papildomą apsaugą nuo klijų prasiskverbimo faneravimo metu.

Produkto savybės

- Kontaktinių klijų alternatyva;
- Sukurti siekiant sumažinti klijų prasiskverbimą;
- Vidutinis džiūvimo laikas;
- Jokių kenksmingų garų;
- Saugūs – nedegūs.

Fizinės savybės

Produkto tipas: Modifikuota PVA emulsija
Spalva: Rudi
Išdžiūvusi plėvelė: Pusiau skaidri
Kietųjų dalelių: 42%
Klampumas: 4500 cps
Stiprumas: 2508 psi / 17,28 N/mm2 / 176 Kg/cm2 (sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21^{0}C)
pH: 4.9
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 2 g/L
Pliūpsnio temperatūra: > +93,3 °C
Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro

Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +10^{0}C
Atviras laikas: 15 min. (21°C./50%RH)
Darbo laikas: 15-20 min. (+21 °C / 50 % RH)
Medienos gaminių suspaudimo stiprumas: Suspaudimo slėgis: 7,0-17,6 kg/cm² (0,69-1,72 MPa). Paviršiai turi glaudžiai susiliesti visame klijuojamame plote.
Naudojimo metodai:
Buteliukas turi originalų klijų paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku.
Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskuskite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

Apribojimai:
Klijai „Titebond Cold Press for Veneer“ yra specialiai sukurti faneravimui ir netinka kitiems surinkimo darbams. Jie nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Išorės darbams rekomenduojame naudoti medienos klijus “Titebond III Ultimate” arba “Titebond II Premium”. Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10^{0}C. Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir jie atsistatys i pirminę būseną.
Prieš naudojimą, perskaitykite saugos duomenų lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
5175	946ml	6vnt.
5176	3,78l	2vnt.

Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207

Techniniai duomenys atnaujinti pagal titebond.com, 2026-11-06. NAVAKO.