PLUS - sukimba su dažytais ir gruntuotais paviršiais

COVE BASE +

Montažiniai klijai



„Titebond® Cove Base Plus“ - profesionalaus stiprumo klijai, kurie greitai ir tvirtai sukimba, prilaiko detales ir neleidžia joms nuslinkti. Pažangi formulė skirta guminėms ir vinilinėms grindjuostėms klijuoti prie įprastų statybinių medžiagų, taip pat dažytų bei gruntuotų paviršių. LOJ reikalavimus atitinkanti, nedegi formulė neišskiria kenksmingų garų ir padeda kurti sveikesnę gyvenamąją bei darbo aplinką. Galimas specialus klijų dengimo įrankis, leidžiantis lengvai ir tolygiai padengti paviršių kaip mentele.

PLUS
Be tirpiklių

- Vinilui ir gumai patalpose
- Neleidžia nuslinkti
- Greitai sukimba
- Puikus sukibimas
- Nesukietėję nuvalomi vandeniu
- Įprastiems sienų paviršiams
- Aplinkai saugi formulė
- Mažiau papildomo prilaikymo
- Atsparūs smūgiams
- Atitinka LOJ reikalavimus

Paskirtis

Guminėms, vinilinėms ir kiliminėms grindjuostėms bei laiptų pakopų dangoms klijuoti gyvenamosiose ir komercinėse patalpose.

Klijuojami paviršiai

Tinkas, gipskartonis, fanera, kietosios medienos plaušų ir apdailos plokštės, mediena, dažyti bei gruntuoti paviršiai ir betonas.



Titebond®
THE PRO'S ADVANTAGE

Užsakymo informacija

Talpa	Kodas	Brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Svoris	Vnt. dėžėje	Dėžių paletėje
296 ml	3401	037083034011	10037083034018	5,89 kg	12	108

Techninė informacija

Darbo temperatūra: klijai ir pagrindas virš +4,4 °C

Eksploatavimo temperatūra: nuo -17,8 iki +48,9 °C

Darbo laikas: 5-10 min.

Fizikinės savybės

Tipas: polimerų emulsija

Būsena: vidutinės klampos mastika

Spalva: smėlio

Sausųjų medžiagų: 59 %

Klampa: 80 000 mPa· s

pH: 7,0

LOJ: < 50 g/l

Tankis: apie 1,34 kg/l

Pliūpsnio temperatūra: > +93,3 °C

Stabilūs užšaldant ir atšildant

Tinkamumo laikas: 18 mėnesių neatidarytoje pakuotėje

Naudojimo patarimai

Neskirti nuolatiniam panardinimui. Geriausia laikyti aukštesnėje nei +4,4 °C temperatūroje.

Naudojimas

PARUOŠIMAS. Paviršiai turi būti švarūs, be medžiagų, galinčių susilpninti sukibimą.

KLIJAVIMAS. Nupjaukite antgalį įstrižai, kad susidarytų 6,4-9,5 mm klijų juosta. Pradurkite vidinę membraną ir įdėkite tūbelę į pistoletą. Grindjuostės nugarėlę tepkite ištisinėmis lygiagrečiomis klijų juostomis, tarp jų palikdami maždaug 2,5-3,8 cm. Per 5-10 minučių tvirtai ir tolygiai prispauskite grindjuostę prie sienos.

PASTABA. Prie nelygių ar išlenktų sienų grindjuostę gali reikėti prilaikyti, kol klijai sustings.

VALYMAS. Nesukietėjusius klijus ir įrankius valykite vandeniu. Sukietėjusius - vandens, acetono ir acto mišiniu. Laikykitės tirpiklio tiekėjo saugos nurodymų.

Išeiga

Talpa	3,2 mm juosta	6,4 mm juosta	9,5 mm juosta
296 ml*	39,3 m	9,1 m	4,3 m

*Apie 4,6 m ilgio ir 10,2 cm aukščio grindjuostės, tepant dvi 6,4 mm klijų juostas arba zigzagu.



PLUS
Be tirpiklių

Aktuali informacija ir patarimai - titebond.lt

NAVAKO
Žygio g. 92, Vilnius · titebond.lt
+370 5 203 0444 · info@navako.lt